

Rasterabstände 73 cm oder 37 cm Unser Glashaustyp Deluxe kann mit verschiedenen

Verglasungen ausgestattet werden. Alle Verglasungen sind kombinierbar und jedes

Feld kann auf Kundenwunsch hin, unterschiedlich ausgestattet werden. Mit den unter-

schiedlichen Verglasungen erreicht man unterschiedliche Ug-Werte. Mit Ug-Wert be-

zeichnet man die Kenngröße der Wärmedämmung.

Je niedriger der Ug-Wert, um so besser!

## 6 mm HortiplusN®- bzw. K- Verbundsicherheitsglas

Ug-Wert 3,7

Lichteinfall 81%

nicht UV-durchlässig

Zwei Floatglasscheiben werden mittels einer PVB-Verbundfolie laminiert.

Im Falle eines Glasbruches bleiben die Glasbruchstücke an der PVB-Folie haften.

Dies verhindert das Herunterfallen von gefährlichen Glassplittern.

Dies ist besonders wichtig bei Überkopfverglasungen.

Diese Verglasungen bieten wir auf Anfrage an.



Splitterbild VSG



### Verglasungstyp 1 Deluxe

Dach

8 mm Stegdoppelplatte long life no drop Ug-Wert 3,3  
nicht UV-durchlässig

Seitenwände

4 mm HortiplusN® bzw. K-Glas Ug-Wert 3,7  
30% UV-durchlässig

oder

Dach

8 mm Stegvierfachplatte long life no drop Ug-Wert 2,8  
nicht UV-durchlässig

Seitenwände

8 mm Stegvierfachplatte long life no drop Ug-Wert 2,8  
nicht UV-durchlässig

### Verglasungstyp 2 Deluxe

Dach

4 mm HortiplusN® bzw. K-Glas ESG Ug-Wert 3,7  
30% UV-durchlässig

Seitenwände

4 mm HortiplusN® bzw. K-Glas Ug-Wert 3,7  
30% UV-durchlässig

### Verglasungstyp 3 Deluxe

Dach

4 mm HortiplusN® bzw. K-Glas ESG Ug-Wert 5,9  
30% UV-durchlässig

Seitenwände

4 mm HortiplusN® bzw. K-Glas ESG Ug-Wert 5,9  
30% UV-durchlässig

### Verglasungstyp 4 Deluxe

Dach

8 mm Stegdoppelplatte long life no drop Ug-Wert 3,3  
nicht UV-durchlässig

Seitenwände

8 mm Stegdoppelplatte long life no drop Ug-Wert 3,7  
nicht UV-durchlässig

oder

Dach

8 mm Stegvierfachplatte long life no drop Ug-Wert 2,8  
nicht UV-durchlässig

Seitenwände

8 mm Stegvierfachplatte long life no drop Ug-Wert 2,8  
nicht UV-durchlässig

### Verglasungstyp 5 Deluxe

Dach

4 mm Einscheibensicherheitsglas ESG Ug-Wert 5,9  
30% UV-durchlässig

Seitenwände

4 mm Einscheibensicherheitsglas ESG Ug-Wert 5,9  
30% UV-durchlässig